


尺寸		Nansen pro [V4207-xxxx]	Viskan pro [V4220-xxxx]
系列			
宽度		189 mm	303 mm
长度		1251 mm	640 mm
每包数量		12 张	15 张
每包平方		2.837 m <sup>2</sup>	2.772 m <sup>2</sup>
每包重量		18.606 kg	18.188 kg
密度	ISO 23997	1610±50 kg/m <sup>3</sup>	1610±50 kg/m <sup>3</sup>
总厚度	ISO 24346	4 mm	4 mm

表面处理 带有TitanVTM 技术的先进聚氨酯面层  
 卡扣 Uniclic - Uniclic

### 板材结构



1	面漆
2	PVC耐磨层
3	PVC印刷层
4	PVC软层
5	PVC玻璃纤维布衬

### 厂家质保

使用等级	EN ISO 10874		等级 33
Productnorm	EN 16511:2014 + A1:2019		
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006		DOP: end label on pack.
质保	家用	参考质保条件	终生
	商用	参考质保条件	5年 - 根据情况可达15年

### 基本数据

	方法	参数	一般性要求	等级
耐磨	EN 16511:2014 + A1:2019	OK	OK	OK
抗冲击性	EN 13329 - Annex F	≥ 1600 mm	OK	OK
耐刮擦	EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
防水质保	ISO 4760	恢复膨胀的定性评级 恢复膨胀的定量评级 接缝隙隙	1 0.01 mm 无缝隙	1 0.01 mm 无缝隙
转轮椅	EN 425	25000 转 使用柏丽HEAT地垫 使用柏丽COMFORT地垫 使用柏丽TRANSIT地垫	没有分层, 没有影响	≥ 25000 转 ≥ 25000 转 仅限于家用领域 ≥ 10000 转 仅限于家用领域 ≥ 10000 转
耐家具脚	EN 424	脚 0.1 mm / 32 kg		无可见损伤
残余压痕	EN ISO 24343-1		≤ 0.2 mm	OK
耐污	EN 438-2	丙酮·咖啡·氯化钠·双氧水·鞋油		5级 不变
膨胀	ISO 24336		≤ 18%	无膨胀
锁紧强度	ISO 24334	长边最大 短边最大	≥ 1.0 kN/m ≥ 1.5 kN/m	OK OK
尺寸稳定性	ISO 23999	80°C下6小时 翘曲度	≤ 10.25% < 1 mm	OK OK
防水等级	EN 13501-1			Bfl-s1
色牢度	ISO 105 B02	蓝羊毛	等级 > 6	等级 8
隔音	EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-3	使用柏丽HEAT地垫 使用柏丽COMFORT地垫 使用柏丽TRANSIT地垫		14 dB 18 dB 18 dB
防滑性	EN 13893 EN 16165:2021-10 Annex B			DS R10
热阻	EN 12667	Without underlay 使用柏丽HEAT地垫 使用柏丽COMFORT地垫 使用柏丽TRANSIT地垫		0.013 m <sup>2</sup> K/W 0.023 m <sup>2</sup> K/W 0.033 m <sup>2</sup> K/W 0.058 m <sup>2</sup> K/W
地暖		适用于木地板层地板中的所有标准供暖系统。有限的应用于加热膜和替代品。最大接触温度≤ 27°C。请参阅单独的安装说明。		

### 环保和认证

法国室内环境标签			A+
Floorscore			SCS-FS-05190
Finnish Building Emission	M1: 非常低的挥发: 无味		Class M1
甲醛释放	EN 14041:2004 / AC:2006	生产中不添加甲醛	小手检测限值
TVOC 28天	ISO16000 part 9-6	A <sub>1</sub> B <sub>2</sub> 要求: 28天 < 1000 µg/m <sup>3</sup>	≤ 20 µg/m <sup>3</sup>
内容	重金属 +6/项		未检出
危险物质	第1A和1B类致癌、致突变或回毒物质(候选名单)		未检出
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006		符合
氯化剂	无邻苯二甲酸酯增塑剂		
回收材料	只使用内部回收材料		

