

产品属性

格式		
宽度	190	mm
长度	1200	mm
每包数量	7	
每包平方	1,596	m ²
倒角	-	
厚度	8,0	mm
卡扣	Uniclic 卡扣	

板材组成



1. 优异的耐磨耐划伤层
2. 透明花色
3. 防潮HDF芯层
4. 稳定背衬

厂家质保

	方法	参数	等级	
使用等级	EN 13329			21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	通告主体	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: 包装上
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	zatwierdzony organ	AB 0321 - Satra UK	DOP: 包装上
质保	家用	参考质保条件		25 年
	商用	参考质保条件		5 年

基本参数 (根据EN 13329)

	方法	参数	一般性要求
耐磨	EN 13329		≥ 4000 转
耐磨等级	EN 13329		AC4
抗冲击性	EN 17368d	小球	≥35 mm
	EN 13329	大球	≥750 mm
耐刮擦	EN 438-2, 25		导电 ≥ 3N
转椅的影响	ISO 4918 (带地垫)	Type W (EN 12529)	25000 转
厚度膨胀	ISO 24336	20°C下浸泡24小时后	≤ 18%
锁紧强度	ISO 24334	FI0.2 长边 长边最大	≥ 1 kN/m
		Fs0.2 短边 短边最大	≥ 2 kN/m
家具腿的影响	EN 424		采用0号脚测试不应有可见破损
表面坚固性	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25
静态压痕	EN ISO 24343-1		残余压痕 ≤ 0,05 mm
耐污	EN 438	1, 2组 3组	等级 5 等级 4
一般表现	EN 13329	高低差 开缝 长度翘曲	≤ 0,15 mm ≤ 0,20 mm 上翘 ≤ 0,50%
		宽度翘曲	拱起 ≤ 1,00% 上翘 ≤ 0,15% 拱起 ≤ 0,20%
相对湿度变化后的尺寸变化	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm
		δw	δw average ≤ 0,9 mm
色牢度	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	灰卡	等级 ≥ 4

其他技术数据

	方法	参数	
降低冲击声	ISO 712/2	使用柏丽地垫	$\Delta L_w = 18\text{dB}$ (取决于所使用的地垫)
耐香烟灼烧	EN 438-2,30		等级 5
地暖		使用柏丽地垫	参考特别说明 适合

分级属性

	方法	参数	
甲醛释放	EN 717-1	ppm	< E1
抗静电	EN 1815		$\leq 2,0\text{ kV}$
防火	EN 13501-1	等级	Cfl-s1 (配合所有Pergo地垫)
热阻	EN 12667	$\text{m}^2\text{K/W}$	0,055 $\text{m}^2\text{K/W}$
防滑性	EN 13893	μ	DS: $\mu \geq 0,30$

认证

EU Ecolabel		SE/035/001
法国室内环境标签		A+
PEFC		PEFC/07-32-37
M1		
北欧生态标签		30290001
EPD		

