

产品属性

格式		
宽度	190	mm
长度	1200	mm
每包数量	7	
每包平方	1,596	m ²
倒角	0V	
厚度	8,0	mm
卡扣	Uniclic链接	
防水质保	10	年

板材组成



1. 优异的耐磨耐划伤层
2. 透明花色
3. 防潮HDF芯层
4. 稳定背衬

厂家质保

使用等级	方法	参数	等级	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	通告主体	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: 包装上
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	zatwierdzony organ	AB 0321 - Satra UK	DOP: 包装上
质保	家用	参考质保条件	防水性	终生
	商用	参考质保条件	防水性	10 年
			防水性	5 年
			防水性	5 年

基本参数 (根据EN 13329)

方法	参数	一般性要求
EN 13329		≥ 4000 转
EN 13329		AC4
EN 17368d	小球	≥ 35 mm
EN 13329	大球	≥ 750 mm
EN 438-2, 25		导电 ≥ 3N
ISO 4918 (带地垫)	Type W (EN 12529)	25000 转
ISO 24336	20°C下浸泡24小时后	≤ 18%
ISO 24334	FI0.2 长边	≥ 1 kN/m
	长边最大	
	Fs0.2 短边	≥ 2 kN/m
	短边最大	
EN 424		采用0号脚测试不应有可见破损
EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25
EN ISO 24343-1		残余压痕 ≤ 0,05 mm
EN 438	1, 2组	等级 5
	3组	等级 4
EN 13329	高低差	≤ 0,15 mm
	开缝	≤ 0,20 mm
	长度翘曲	上翘 ≤ 0,50%
		拱起 ≤ 1,00%
	宽度翘曲	上翘 ≤ 0,15%
		拱起 ≤ 0,20%
EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm
	δw	δw average ≤ 0,9 mm
EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	灰卡	等级 ≥ 4

基本参数 (根据EN 13329)

方法	参数	一般性要求	柏丽值
防水质保	ISO 4760	恢复膨胀的定性评级	2
		恢复膨胀的定量评级	≤0,3mm
		接缝缝隙	无缝隙

其他技术数据

方法	参数		
降低冲击声	ISO 712/2	使用柏丽地垫	ΔLw ≈ 18 dB (取决于所使用的地垫)
耐香烟灼烧	EN 438-2,30		等级 5
地暖		使用柏丽地垫	参考特别说明 适合

分级属性

方法	参数		
甲醛释放	EN 717-1	ppm	< E1
抗静电	EN 1815		≤ 2,0 kV
防火	EN 13501-1	等级	CFI-s1 (配合所有Pergo地垫)
热阻	EN 12667	m²K/W	0,055 m²K/W
防滑性	EN 13893	μ	DS: μ ≥ 0,30

认证

EU Ecolabel	SE/035/001
法国室内环境标签	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
北欧生态标签	30290001
EPD	

