

产品属性

<b>格式</b>		
宽度	240	mm
长度	2050	mm
<b>每包数量</b>	6	
<b>每包平方</b>	2,952	m <sup>2</sup>
<b>倒角</b>	四边压铸倒角	
<b>厚度</b>	9,5	mm
<b>卡扣</b>	Perfectfold 3.0	
<b>防水质保</b>	15	年

BUDOWA WARSTWOWA



1. 优异的耐磨耐划伤层
2. 透明花色
3. 防潮HDF芯层
4. 稳定背衬

厂家质保

	方法	参数	等级	21-22-23/31-32
<b>使用等级</b>	EN 13329			
<b>CE</b>	EN 14041:2004 / AC:2006	通告主体	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: 包装上
<b>UKCA</b>	EN 14041:2004 / AC:2006	zatwierdzony organ	AB 0321 - Satra UK	DOP: 包装上
<b>质保</b>	家用	参考质保条件	防水性	终生
	商用	参考质保条件	防水性	15 年
			防水性	5 年
			防水性	5 年

基本参数 (根据EN 13329)

	方法	参数	一般性要求
<b>耐磨</b>	EN 13329		≥ 4000 转
<b>耐磨等级</b>	EN 13329		AC4
<b>抗冲击性</b>	EN 17368d	小球	≥35 mm
	EN 13329	大球	≥750 mm
<b>耐刮擦</b>	ISO 438-2, 25		导电 ≥ 3N
<b>转椅的影响</b>	ISO 4918 (带地垫)	Type W (EN 12529)	25000 转
<b>厚度膨胀</b>	ISO 24336	20°C下浸泡24小时后	≤ 18%
<b>锁紧强度</b>	ISO 24334	FI0.2 长边 长边最大 Fs0.2 短边 短边最大	≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m
<b>家具腿的影响</b>	EN 424		采用0号脚测试不应有可见破损
<b>表面坚固性</b>	EN 13329	N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,25
<b>静态压痕</b>	EN ISO 24343-1		残余压痕 ≤ 0,05 mm
<b>耐污</b>	EN 438	1, 2组 3组	等级 5 等级 4
<b>一般表现</b>	EN 13329	高低差 开缝 长度翘曲 宽度翘曲	≤ 0,15 mm ≤ 0,20 mm 上翘 ≤ 0,50% 拱起 ≤ 1,00% 上翘 ≤ 0,15% 拱起 ≤ 0,20%
<b>相对湿度变化后的尺寸变化</b>	EN 13329	δl δw	δl average ≤ 0,9 mm δw average ≤ 0,9 mm
<b>色牢度</b>	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	灰卡	等级 ≥ 4

**基本参数 (根据EN 13329)**

	方法	参数	一般性要求	柏丽值
防水质保	ISO 4760	恢复膨胀的定性评级	< 3	1
		恢复膨胀的定量评级	≤0,3mm	≤0,01mm
		接缝缝除	无要求	无缝隙

**其他技术数据**

	方法	参数	
降低冲击声	ISO 712/2	使用柏丽地垫	ΔLw ≈ 17dB (取决于所使用的地垫)
耐香烟灼烧	EN 438-2,30		等级 5
地暖		使用柏丽地垫	参考特别说明 适合

**分级属性**

	方法	参数	
甲醛释放	EN 717-1	ppm	< E1
抗静电	EN 1815		≤ 2,0 kV
防火	EN 13501-1	等级	Cfl-s1 (配合所有Pergo地垫)
热阻	EN 12667	m²K/W	0,061 m²K/W
防滑性	EN 13893	μ	DS: μ ≥ 0,30

**认证**

EU Ecolabel	SE/035/001
法国室内环境标签	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
北欧生态标签	30290001
EPD	

