

产品属性

形式	拼花系列	
宽度	396	mm
长度	1200	mm
每包数量	4	
每包平方	1,901	m ²
倒角	拥有2或4边的压铸型倒角	
厚度	8	mm
卡扣	Uniclic	
防水质保	5	年



工厂质保

使用等级	方法	参数	标准	柏丽
EN 13329	EN 13329			等级 21-22-23/31-32
CE	EN 14041	申明文件	NB0766 EPH Dresden	DOP: PL 0501
质保	家用	防水性	参考质保书	25 年
			5 年	
	商用	防水性	参考质保书	5 年
			5 年	

基本参数 (根据EN 13329)

方法	参数	标准要求	柏丽
EN 13329		≥ 4000 转	≥ 4000 转
EN 13329		AC4	AC4
EN 13329	小球	≥ 12N	≥ 12N
EN 13329	大球	≥ 750mm	≥ 750mm
EN 438-2, 25		指令 ≥ 3N	指令 ≥ 5N
ISO 4918 (带地垫)	Type W (EN 12529)	25000 转	无变化
ISO 24336	20°C下浸泡24小时后	≤ 18%	≤ 12%
ISO 24334	FI0.2 长边 长边最大 Fs0.2 短边 短边最大	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
		≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
EN 424		采用0号脚测试不应有可见破损	无可见破损
EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25	≥ 1,50
EN ISO 24343-1		残余压痕 ≤ 0,05 mm	无可见变化
EN 438	1, 2组 3组	等级 5	等级 5
		等级 4	等级 4
EN 13329	高低差 开缝	≤ 0,15 mm	≤ 0,10 mm
		≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm
	长度翘曲	上翘 ≤ 0,50%	≤ 0,50%
		拱起 ≤ 1,00%	≤ 1,00%
	宽度翘曲	上翘 ≤ 0,15%	≤ 0,15%
		拱起 ≤ 0,20%	≤ 0,20%
EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
		δw average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 灰卡 procedure B - cycle 5	灰卡	等级 ≥ 4	等级 4



其他技术数据

方法	参数	标准要求	柏丽
降低冲击声	ISO 712/2	使用柏丽地垫	$\Delta L_w \approx 20$ dB (取决于所使用的地垫)
耐香烟灼烧	EN 438-2:30	等级 4	等级 5
密度	EN 323		≈ 875 kg/m ³

环保、安全和健康

方法	参数	标准要求	柏丽
甲醛释放	EN 717-1	ppm E1 < 0,1	< 0,01
抗静电	EN 1815	$\leq 2,0$ kV	$\leq 2,0$ kV
防火等级	EN 13501-1	等级 Cfl-s1	Cfl-s1
热阻	EN 12996:2001	m ² /K/W	0,055 m ² /K/W
地暖	使用柏丽地垫	参考特别说明	适合
防滑性	EN 13893 DIN 51130 ENV 12633	$\mu \geq 0,30$	DS: $\mu \geq 0,30$ R10 等级 1

认证

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Singapore Greenlabel	035-098-1422
Nordic Ecolabel	30290001
EPD	
EU Ecolabel	SE/035/001

