

基本数据

板材	1820 / 2200 x 220 mm
总厚	13 mm
每包数量	4
非整板	Max. 1 plank out of 4
每包面积	1,602 / 1,936 m ²

板材组成

1. 表面处理	抗紫外线漆面	耐刮擦表面涂层		5~7层
2. 面层		PEFC控制原料	EN 13489	± 2,5 mm
3. 芯层		PEFC控制原料		HDF Mastercore
4. 背衬		PEFC控制原料	木贴面	2 mm
槽口		长边		Uniclic 卡扣
		宽边		Perfectfold 2.0



质保

家用	参考质保条件	终生
Uniclic 卡扣	参考质保条件	终生
商用		根据使用情况
Moisture Protection技术	参考质保条件	15年
Stay Clean Technology技术	参考质保条件	15年
Stay Clean +	参考质保条件	15年

面层结构

木材种类	橡木
产地	欧洲
自然差异	由于是天然材料，视觉会和样品有所差异
纹理处理	参考产品样册/网站

分级

根据EN 13489			
	Selected	Accent	Lively
	表面特性		
边材	允许 · 色差	允许 · 色差	允许 · 色差
结疤	Små knuter tillatt, fullt fylt	Middels størrelse knuter tillatt, halvt eller helt fylt	Large size knots permitted, half or fully filled
裂纹	不允许	裂纹长度小于1/2板长	无限制
夹皮	不允许	不允许	不允许
环裂	不允许	不允许	不允许
纹理	无限制	无限制	无限制
芯材	允许	允许	允许
色差	轻微的自然色差	明显色差	非常明显的色差
木射线	允许	允许	允许
生物降解	不允许	不允许	不允许
	不可见部分		

如果不影响木地板的强度或耐磨性能，则允许的所有特征不受尺寸或数量的限制。

安装		常规要求	
悬浮		在快步地垫上	参考安装手册
胶粘		快步聚合物胶水	参考安装手册
地板安装的一般要求	EN 13489	边缘高低差 (mm)	≤ 0,20
		宽度误差 (mm)	≤ 0,20
		长边翘曲度%	≤ 0,1
		短边翘曲度%	≤ 0,2
尺寸稳定性	ISO 24339	短边最大翘曲度%	≤ 0,30
	30*85%RH	短边最小翘曲度%	≥ - 0,20
		短边间隙 (mm)	≤ 0,20
		长边间隙 (mm)	≤ 0,30
地暖	适合	参考额外安装说明	

分级属性			
Water Resistance	ISO 4760	恢复膨胀的定性评级	1
		恢复膨胀的定量评级	< 0,1mm
		接缝缝隙	无缝隙
耐磨性能	SIS 923509	落沙	800 - 1000
	DIN 68861	S33	100 - 1050
抗污性能	EN 13442	带有"Stay Clean Technology" 技术的地板 (仅限漆面地板)	3级
			5级
CE	EN 14342:2013	机构	NB 0766 - EPH Dresden
UKCA	EN 14342:2013	Hyvaksytty elin	AB 0321 - Satra UK
转轮实验	ISO 4918	带地垫测试	25.000
防滑	CEN/TS 15676: 2008	干摆测试	根据表面处理和纹理
			USR7 37-57
甲醛释放量	EN 717-1		≤ E1
PCP	CEN/TR 14823:2004		≤ 5 ppm
热阻值	EN12664:2001		0,11 m².K/W
防火性	EN 13501-1		Cfl-s1

环保认证			
AFFSET	A+	法国	
PEFC	PEFC/07-32-37		
EPD	根据使用情况		
Nordic Swan Ecolabel	3029 0001		
M1		芬蘭語	

