PERGO®

WOOD PARQUET

技术参数表

Pergo Gotland

版本 11.2024

基本数据				
板材				1820/2200 x 190 mm
总厚		EN 14354		± 13,5 mm
每包数量				6
非整板				6张中最多有1张
每包面积				2,075/2,508 m²

板材组成				
1. 表面处理	抗紫外线漆面	耐刮擦表面涂层		5~7层
2. 面层		PEFC控制原料		2,5 (± 0,5) mm
3. 芯层		PEFC控制原料		木芯
4. 背衬		PEFC控制原料	木贴面	2 mm
槽口		长边		Uniclic 卡扣
		宽边		Perfectfold 2.0

质保		
家用	参考质保条件	终生
Uniclic 卡扣	参考质保条件	终生
商用		根据使用情况
"Stay Clean Technology" 技术的地板（仅限漆面地板）	参考质保条件	15年
"Stay Clean +" 防水质 （仅限漆面地板）	参考质保条件	15年

面层结构	
木材种类	橡木
产地	欧洲, 美国
自然差异	由于是天然材料，视觉会和样品有所差异
纹理处理	参考产品样册/网站

安装			常规要求	
悬浮		在柏丽地垫上	参考安装手册	
胶粘		柏丽聚合物胶水	参考安装手册	
地板安装的一般要求			EN 14354 - 表 1	
尺寸稳定性	ISO 24339	30~85%RH	适合	
地暖	适合	参考额外安装说明		

分级属性				
防水性能	ISO 4760	恢复膨胀的定性评级		1
		恢复膨胀的定量评级		< 0,1mm
		接缝缝隙		无缝隙
抗污性能	EN 13442			class 3
		带有"Stay Clean Technology"技术的地板（仅限漆面地板）		5级
CE	EN 14342:2013	机构	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: 包装上
UKCA	EN 14342:2013	Approved Body	AB 0321 - Satra UK	DOP: 包装上
转轮实验	ISO 4918	带地垫测试		25.000
防滑	CEN/TS 15676: 2008	干摆测试	根据表面处理和纹理	USRV 37-57
甲醛释放量	EN 717-1			≤ E1
PCP	CEN/TR 14823:2004			≤ 5 ppm
Heat resistance	EN12664:2001			0,127 m².K/W
防火性	EN 13501-1			Cfl-s1

环保认证			
AFFSET	A+	法国	
PEFC	PEFC/07-32-37		
EPD	根据使用情况		
F4* 认证			
M1		芬兰	